# *Herringbone Rigid (ze zintegrowanym podkładem)*

## Dane techniczne

| Klasyfikacja | Norma | Wartość Tarkett |
|---|---|---|
| Klasyfikacja mieszkaniowa | EN ISO 10874 | 23 Intensywne natężenie ruchu |
| Klasyfikacja obiektowa | EN ISO 10874 | 33 Heavy |
| Gwarancja obiektowa (w latach) | | 10 lat |
| Gwarancja mieszkaniowa (w latach) | | 20 lat |
| **Opis** | **Norma** | **Wartość Tarkett** |
| Grubość całkowita | EN ISO 24346 | 6,50 mm |
| Grubość warstwy użytkowej | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| Waga całkowita | EN ISO 23997 | 11000 g/m² |
| Zawartość spoiwa | EN ISO 10582 | Type I |
| Zabezpieczenie powierzchni | | PUR Ultimate |
| Synchroniczna | | Tak |
| Fazowanie krawędzi | | 4 stronna mini fuga |
| **Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)** | **Norma** | **Wartość Tarkett** |
| Deklaracja właściwości użytkowych | EN 14041 | 0132-0070-DoP-2024-10 |
| **Dane techniczne** | **Norma** | **Wartość Tarkett** |
| Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 | Średnia zmierzona wartość : ≤ 0.15 % |
| Zwijanie pod wpływem ciepła | EN ISO 23999 | ≤ \|1\| mm |
| Klasa reakcji na ogień | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Wgniecenie resztkowe | EN ISO 24343-1 | Required value: ≤ 0.10 mm |
| Odziaływanie nóżek mebli | EN ISO 16581 | Brak uszkodzeń |
| Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw | EN ISO 717-2 | 18 dB |
| Poprawa akustyki | NF S31-074 | Klasa C (≤ 85 dB) |
| Przewodzenie cieplne | EN ISO 10456 | 0,05 m²•K/W |
| Odporność na światło | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Odporność chemiczna | EN ISO 26987 | Odporne |
| Antypoślizgowość | EN 16165 Annex B | R10 |
| Antypoślizgowość (EN 13893) | EN 13893 | Klasa DS (μ ≥ 0,30) |
| Odporność na rozerwanie | EN ISO 24345 | ≥ 50N/50mm |
| Ogrzewanie podłogowe | | Tak (max. 27°C) |
| **Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu** | **Norma** | **Wartość Tarkett** |
| Nadaje się do recyklingu | | Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021) |
| Całkowita zawartość recyklatu | ISO 14021 | 20 % |
| Wolne od ftalanów | | 100% produkcja wolna od ftalanów |
| Emisja LZO po 28 dniach | EN 16516 | Gold (≤ 100 µg / m³) |
| Emisja formaldehydu | | E1 |
| **Wzory i wymiary** | | |
| Panel | Plank 730x146mm - 12 Panele=1,279 m²/op - 60 op/paleta - 76,74 m²/paleta | |
| Dostępne wzory | 8 | |




Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (07/10/2026). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.